



## OB-008-Ölbeize

Морилка на основе льняного масла с длительным временем корректировки, содержит растворители



| Цвет                                   | Доступные позиции |                |             |
|--|-------------------|----------------|-------------|
|  | Кол-во на палете  | 360            | 96          |
|  | Единица упаковки  | 1 л            | 5 л         |
|  | Тип упаковки      | Канистра жест. | ведро жест. |
|  | Код упаковки      | 01             | 05          |
|  | <b>Арт. №</b>     |                |             |
| farblos / бесцветный                   | 2787              | ■              |             |
| intensiv-weiss / ярко-белый (RC-995)   | 2788              | ■              |             |
| nussbaum / орехово-коричневый (RC-660) | 2789              | ■              |             |
| eiche hell / дуб светлый (RC-365)      | 2790              | ■              |             |
| teak / тик (RC-545)                    | 2791              | ■              |             |
| ebenholz / эбеновое дерево (RC-790)    | 2792              | ■              |             |
| silbergrau / серебристо-серый (RC-970) | 2793              | ■              |             |
| Sonderfarbtöne / спец. цвета           | 2794              | ■              | ■           |

### Расход



40 - 80 мл/м<sup>2</sup>

Расход сильно зависит от впитывающей способности древесины и конечной степени шлифовки.

Излишек материала снимать безворсовой хлопчатобумажной салфеткой через 20-30 мин. после нанесения каждого слоя.



## Область применения



- Древесина внутри помещений
- Главным образом хвойная древесина и крупнопористая лиственная древесина (например, дуб)
- Деревянные полы и лестницы
- Мебель и интерьерная отделка
- Для применения под последующее нанесение декоративных покрытий для древесины на основе масел, восков и алкидных смол
- В качестве самостоятельного покрытия: применяется как пропиточное/тонирующее масло для поверхностей, подверженных слабой нагрузке
- Для профессионального применения

## Свойства



- Готовые к применению базовые цвета, которые также можно смешивать друг с другом
- Длительное время корректировки ("открытое время") для нанесения без видимых стыков (на больших поверхностях)
- Насыщенное тонирование
- На основе возобновляемого сырья (льняное масло и натуральная смола)
- Не содержит кобальта и 2-бутаноноксима

## Технические параметры продукта

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Время стекания (сек.) в вискозиметре ISO Cup 3 | ~ 45                              |
| Связующее вещество                             | льняное масло / натуральная смола |
| Плотность (20 °C)                              | ~ 0,82 г/м <sup>3</sup>           |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

## Сертификаты

- [Farbtonkarte](#)
- [Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden](#)

## Дополнительная информация

- [Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Spritzverfahren](#)

## Возможные системные продукты

- [HWS-112-Hartwachs-Siegel \(1826\)](#)
- [HSO-118-High-Solid-Öl <sup>\[ecol\]</sup> \(7708\)](#)

## Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
 Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.  
 Влажность древесины: 8 - 12 %
- **Подготовка поверхности**  
 Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.  
 Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891-Waschverdünnung или V-890.  
 Шлифовка древесины зерном P 80 -150.  
 Чем грубее шлифовка, тем более насыщенным будет цвет покрытия (при работе с пигментированными вариантами продукта).



## Порядок применения



### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +18°C, макс. +25°C.

Тщательно перемешать материал.

Наносить валиком, кистью, шпателем, падом.

Излишек материала снять безворсовой хлопчатой тканью спустя ~ 20-30 минут после каждого нанесения.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

## Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.

Опасность самовоспламенения (DGUV Information 209-046)

Не работать с продуктом на том же рабочем месте, где используются нитроцеллюлозные лаки и морилки; загрязненную продуктом ткань (ветошь, рабочую одежду) собрать в огнеупорный контейнер и утилизировать.

### ■ Высыхание

От пыли: через 4 часа

Нанесение последующего покрытия распылением: через 6 часов

Нанесение последующего покрытия валиком: через 14 часов

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

### ■ Разбавление

При необходимости разбавить растворителем Verdünnung V 101 (макс. 2 %).

ОВ-008-Ölbeize farblos (бесцветный) служит базовым материалом для разбавления и подбора / снижения степени насыщенности цвета.

## Общие указания

Вследствие того, что излишек материала при нанесении необходимо снимать, насыщенность некоторых оттенков (например, очень темных оттенков и белого) может быть ослаблена. Для получения максимально насыщенного цвета покрытия рекомендуется дополнительно добавить данный продукт в материал финишного слоя (количество добавления макс. 5 %).

## Рабочий инструмент / очистка



Кисть флейцевая, велюровый или мохеровый валик с коротким ворсом (3-5 мм), однодисковая полировальная машина с белым неабразивным падом, тампон марлевый/ безворсовая хлопчатобумажная салфетка, шпатель из нержавеющей стали для лакокрасочных материалов

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung V 101 сразу после использования.


Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

### Инструменты Remmers

- Велюровый валик (4442)
- Шпатель для лакокрасочных материалов (4788)


**Условия хранения /  
срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.


**Безопасность /  
нормативные  
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по  
утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

**Содержание летучих  
органических  
соединений (ЛОС) согл.  
Директиве DecoraInt  
(2004/42/EG)**

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/f): макс. 700 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 700 г/л

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.